

# CLIFF

## Fiche technique



| CARACTÉRISTIQUES | VALEURS |       | UNITÉ | NORMES |
|------------------|---------|-------|-------|--------|
|                  | CHAÎNE  | TRAME |       |        |

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                     |                                     |  |                  |            |
|---------------------|-------------------------------------|--|------------------|------------|
| Composition         | 100% Sunbrella Acrylique            |  |                  |            |
| Finition            | Non PFAS - Déperlant et anti-taches |  |                  |            |
| Armure              | Toile Canvas                        |  |                  | ISO 7211-1 |
| Poids               | 208                                 |  | g/m <sup>2</sup> | ISO 3801   |
| Laize               | 140                                 |  | cm               | EN 1773    |
| Longueur de rouleau | 50                                  |  | ml               |            |

### RÉSISTANCE DU TISSU

|                               |        |        |           |             |
|-------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| Resistance rupture            | 94     | 74     | daN/5cm   | ISO 13934-1 |
| Allongement a la rupture      | 48.2   | 42     | %         | ISO 13934-1 |
| Pilling                       | 5      |        | Class / 5 | ISO 12945-2 |
| Spray test                    | 5      |        | Class / 5 | ISO 4920    |
| Glissement de couture (180 N) | < 3    | < 3    | mm        | ISO 13936-2 |
| Resistance Couture            | 560    | 495    | N         | ISO 13935-2 |
| Stabilité au lavage 30°C      | +/- 1% | +/- 1% | %         | ISO 5077    |

### RÉSISTANCE DES COLORIS

|   |     |  |           |             |
|---|-----|--|-----------|-------------|
| Solidite coloris UV - extérieur - 1000h | 4-5 |  | Class / 5 | ISO 105 B04 |
| Solidite coloris UV - intérieure        | 8   |  | Class / 8 | ISO 105 B02 |
| Solidite coloris frottement sec         | 5   |  | Class / 5 | ISO 105X12  |
| Solidite coloris frottement humide      | 5   |  | Class / 5 | ISO 105X12  |
| Solidite coloris lavage 30 deg. C       | 5   |  | Class / 5 | ISO 105 C06 |

### RÉSISTANCE FEU

|   |       |
|---|-------|
| California Technical Bulletin 117-203 Section 1 | Passé |
| NFPA 260 Classe I                               | Passé |
| NF EN 1021-1                                    | Passé |
| BS 5852 Part 1 Source 0                         | Passé |

### UTILISATIONS

|                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| Garantie                  | 5   | annees |
| Utilisations recommandées | Sièges, Coussins, Rideaux, Parasol, Pergola |        |

### ENTRETIEN



Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de  $\pm 5\%$

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)

