

# LOOP

## Technische gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDEN	NORM
	KETTING	INSLAG		

## KENMERKEN

Samenstelling	64,7% acryl, 33,6% polyester & 1.7% Lycra		
Binding	Lus breien		ISO 7211-1
Gewicht	732	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Breedte	160	cm	EN 1773
Rollengte	27	ml	

## DOEKWEERSTAND

Schuifweerstand op naden	75	75	LBF	ASTM 4034
Treksterkte (2 richtingen)	25	20	LBF	ASTM D2261
Scheurweerstand	200	115	LBF	ASTM D5034
Spray test	3		Schaal / 5	ISO 4920

## KLEURECHTHEID

Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5		Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5		Schaal / 5	ISO 105X12

## GEBRUIK

Garantie	5	jaar	
Aanbevolen toepassingen	Kussens, Zitplaatsen		

## WASVOORSCHRIFTEN



## KLEURECHTHEID

Lichtechtheid	Grade 4 @ 2200 kJ	Grade 4/5 @ 1500 kJ	AATCC 169-2003 Option 3
---------------	-------------------	---------------------	-------------------------

De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

WARRANTY

5

YEARS

