

OPERA

Tekniskt blad

EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDS
	VARP	VÅFT		

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Komposition	100% spinnfärgad akryl			
Ytbehandling	Cleangard smuts- och vattenanvändbehandling			
Väv	Jacquard			ISO 7211-1
Vikt	330		g/m ²	ISO 3801
Tjocklek	0.70		mm	ISO 5084
Bredder	120		cm	EN 1773
Rullängd	60		ml	

TYGMOTSTÅND

Rivstyrka	180	90	daN/5cm	ISO 13934-1
Brothållfasthet	25	26	%	ISO 13934-1
Rivhållfasthet	4	2	daN	ISO 13937-1
Styvhet	3000	1100	mN	ISO 2493
Schmerber	200		mm	ISO 811
Spraytest	5		Class / 5	ISO 4920
Hållbarhet	4		Class / 4	EN 13561

FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbästendighet UV utomhus - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Färgbästendighet UV inomhus	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Färgbästendighet vid torr friktion	5		Class / 5	ISO 105X12
Färgbästendighet vid vid friktion	5		Class / 5	ISO 105X12

TILLÄMPNINGAR


Garanti	10	år	
Rekommenderad användning	Store banne, Store banne, Velum extérieur, Pergola, Store		

Värdena för denna produkt kan variera ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com



**STANDARD
100**
CQ 638/8
IFTH