

# ORCHESTRA

## Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	100% acrílico teñido en masa Sunacryl		
Acabado	Tratamiento Cleangard especial toldo, antimanchas e hidrófugo		
Armazón	Canvas		ISO 7211-1
Peso	290	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
espesor	0.60	mm	ISO 5084
Anchos	120	cm	EN 1773
Longitudes de corte	60	ml	

### RESISTENCIA DE LA TELA

Resistencia a la rotura	140	90	daN/5cm	ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura	23	20	%	ISO 13934-1
Resistencia al desgarro	4.00	2.50	daN	ISO 13937-1
Rigidez	1250	800	mN	ISO 2493
Deformación bajo carga	3	7	%	MO LAB 025
Schmerber	>350		mm	ISO 811
Spray test	4-5		Class / 5	ISO 4920
Durabilidad de las resistencias	4		Class / 4	EN 13561

### RESISTENCIA AL COLOR

Solidez colores UV - exterior - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidez colores UV - interior	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidez colores rozamiento seco	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidez colores rozamiento húmedo	5		Class / 5	ISO 105X12
Durabilidad de los colores	4		Class / 4	EN 13561

### UTILIZACIONES

Garantía	10	Años	
Usos recomendados	Toldo de brazo extensible, Proyección de un toldo, Capota, Toldo fijo, Velum exterior, Veranda, Vela de sombra, Parasol, Toldo vertical enrollable		

Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de  $\pm 5\%$

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

