

# SUNBRELLA

## Ficha Técnica



CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	100% acrílico teñido en masa		
Acabado	Special marine treatment		
Armazón	Lona		ISO 7211-1
Peso	300	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Anchos	152	cm	EN 1773
Longitudes de corte	50	ml	



### RESISTENCIA DE LA TELA

Resistencia a la rotura	150	90	daN/5cm	ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura	34	30	%	ISO 13934-1
Resistencia al desgarro	3	2.5	daN	ISO 13937-1
Schmerber	380		mm	ISO 811
Spray test	4		Class / 5	ISO 4920
Permeabilidad al aire	29.00		l/m <sup>2</sup> /s	ISO 9237



### RESISTENCIA AL COLOR

Solidez colores UV - exterior - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidez colores UV - interior	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidez colores rozamiento seco	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidez colores rozamiento húmedo	5		Class / 5	ISO 105X12



### UTILIZACIONES

Garantía	10	Años	
Usos recomendados	Sprayhood, carcasa trasera, tapa de Bimini, carcasa de la cabina, banda UV, cubierta del parabrisas, dodger, cubierta de la consola, lazybag		

Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de  $\pm$  5%

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)