

SUNWORKER OPAQUE

Fiche technique



| CARACTÉRISTIQUES | VALEURS | | UNITÉ | NORMES |
|------------------|---------|-------|-------|--------|
| | CHAÎNE | TRAME | | |

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | | | |
|---------------------|---|------------------|------------|
| Composition | polyester haute ténacité / PVC 31/69 | | |
| Finition | Revêtement PVC double face - Système Lowick Feuille PVC Alu | | |
| Armure | Rachel Trameur - résistance à la déchirure supérieure | | ISO 7211-1 |
| Poids | 450 | g/m ² | ISO 3801 |
| Epaisseur | 0.49 | mm | ISO 5084 |
| Facteur d'ouverture | 0 | % | |
| Laize | 145 | cm | EN 1773 |
| Longueur de rouleau | 30 | ml | |

RÉSISTANCE DU TISSU

| | | | | |
|----------------------------|------|-----|-----------|-------------|
| Resistance rupture | 245 | 160 | daN/5cm | ISO 13934-1 |
| Allongement a la rupture | 27 | 27 | % | ISO 13934-1 |
| Resistance déchirure | 69 | 40 | daN | DIN 53.363 |
| Rigidité | 1250 | 450 | mN | ISO 2493 |
| Elongation sous charge | 1.5 | 4 | % | MO LAB 025 |
| Durabilité des résistances | 4 | | Class / 4 | EN 13561 |
| Resistance feu / FR | M1 | | | NF P 92 503 |
| Resistance feu / DE | B1 | | | DIN 4102 |
| Resistance feu / IT | C2 | | | UNI 9176 |

RÉSISTANCE DES COLORIS

| | | | |
|---|--|-----------|-------------|
| Solidite coloris UV - exterieur - 1000h | 4-5 * * M721-M927 : class 4/5 | Class / 5 | ISO 105 B04 |
| Solidite coloris UV - interieure | 7 | Class / 8 | ISO 105 B02 |
| Durabilité des coloris | 4** ** M005-M006-M654 : class 3/4 M721 : class 2/4 | Class / 4 | EN 13561 |

UTILISATIONS

| | | | |
|---------------------------|---|--------|--|
| Temperature d'usage | -30 >> +70 | | |
| Garantie | 5 | annees | |
| Utilisations recommandées | Store de véranda, Panneau de séparation, Store vertical | | |

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

