

SUNWORKER OPAQUE

Tekniskt blad



EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDS
	VARP	VÅFT		

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Komposition	Höghållfast polyester/PVC 31/69			
Ytbehandling	Revêtement PVC double face - Système Lowick Feuille PVC Alu			
Väv	Rachel Trameur – överlägsen rivstyrka			ISO 7211-1
Vikt	450		g/m ²	ISO 3801
Tjocklek	0.49		mm	ISO 5084
Öppningsfaktor	0		%	
Bredder	145		cm	EN 1773
Rullängd	30		ml	

TYGMOTSTÅND

Rivstyrka	245	160	daN/5cm	ISO 13934-1
Brotthållfasthet	27	27	%	ISO 13934-1
Rivhållfasthet	69	40	daN	DIN 53.363
Styvhet	1250	450	mN	ISO 2493
Töjning under belastning	1.5	4	%	MO LAB 025
Hållbarhet	4		Class / 4	EN 13561
Resistens mot eld / FR	M1			NF P 92 503
Resistens mot eld / DE	B1			DIN 4102
Resistens mot eld / IT	C2			UNI 9176

FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbästendighet UV utomhus - 1000h	4-5 * * M721-M927 : class 4/5		Class / 5	ISO 105 B04
Färgbästendighet UV inomhus	7		Class / 8	ISO 105 B02
färgbästendighet	4** ** M005-M006-M654 : class 3/4 M721 : class 2/4		Class / 4	EN 13561

TILLÄMPNINGAR

Användningstemperatur	-30 >> +70		
Garanti	5	år	
Rekommenderad användning	Store de véranda, Panneau de séparation, Store vertical		

Värdena för denna produkt kan variera ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

