

SUNWORKER TOP

Technische gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDEN	NORM
	KETTING	INSLAG		

KENMERKEN

Samenstelling	PES hoge sterkte (42%) PVC (42%) en PU (16%) coating		
Nabehandeling	Dubbelzijdige PVC-PU-coating - Lowick-systeem		
Binding	Rachel Trameur - superieure scheurweerstand		ISO 7211-1
Gewicht	360	g/m ²	ISO 3801
Dikte	0.42	mm	ISO 5084
Openingscoëfficiënt	5	%	
Angular deviatie	<2		
Breedte	300	cm	EN 1773

DOEKWEERSTAND

Breukweerstand	220	150	daN/5cm	ISO 13934-1
Rek bij breuk	30	30	%	ISO 13934-1
Breekrek	10	10	daN	ISO 13937-1
Strakheid	1100-1400	350-500	mN	ISO 2493
Verlenging onder belasting	1,5	4,2	%	MO LAB 025
Schmerber	>10000		mm	ISO 811

GEbruik

Garantie	5	jaar	
----------	---	------	--

De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

