

SUNWORKER TOP

Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	PES high - tenacity(42%) coating PVC(42%) et PU (16%)		
Finition	Revêtement PVC-PU double face - Système Lowick		
Armure	Rachel Trameur - résistance à la déchirure supérieure		ISO 7211-1
Poids	360	g/m ²	ISO 3801
Epaisseur	0.42	mm	ISO 5084
Facteur d'ouverture	5	%	
Décadrement	<2		
Laize	300	cm	EN 1773



RÉSISTANCE DU TISSU

Resistance rupture	220	150	daN/5cm	ISO 13934-1
Allongement a la rupture	30	30	%	ISO 13934-1
Resistance déchirure	10	10	daN	ISO 13937-1
Rigidité	1100-1400	350-500	mN	ISO 2493
Elongation sous charge	1,5	4,2	%	MO LAB 025
Schmerber	>10000		mm	ISO 811



UTILISATIONS

Garantie	5	annees	
----------	---	--------	--

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de $\pm 5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com