

# TUNDRA

## Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% Sunbrella Acrylique		
Finition	Non PFAS - Déperlant et anti-taches		
Armure	Jacquard		ISO 7211-1
Poids	435	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Laize	140	cm	EN 1773
Longueur de rouleau	35	ml	

### RÉSISTANCE DU TISSU

Resistance rupture	90.5	227.75	daN/5cm	ISO 13934-1
Allongement a la rupture	17.5	28.25	%	ISO 13934-1
Pilling	4		Class / 5	ISO 12945-2
Spray test	4		Class / 5	ISO 4920
Glissement de couture (180 N)	<4	<4	mm	ISO 13936-2
Resistance Couture	451	394	N	ISO 13935-2
Stabilité au lavage 30°C	±2	±1	%	ISO 5077

### RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidite coloris UV - exterieur - 1000h	4/5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidite coloris UV - interieure	8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidite coloris frottement sec	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidite coloris frottement humide	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidite coloris lavage 30 deg. C	5		Class / 5	ISO 105 C06

### RÉSISTANCE FEU

California Technical Bulletin 117-203 Section 1	Passé
NFPA 260 Classe I	Passé
NF EN 1021-1	Passé
BS 5852 Part 1 Source 0	Passé

### UTILISATIONS

Garantie	5	annees
Utilisations recommandées	Sièges, coussins, rideaux	

### ENTRETIEN



Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de ± 5%

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

