

YAMA

Technisches Datenblatt

| EIGENSCHAFTEN | MESSWERTE | | EINHEITEN | NORMEN |
|---------------|-----------|--------|-----------|--------|
| | KETTE | SCHUSS | | |

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Materialzusammensetzung | 100% Sunbrella Acrylic | | |
| Ausrüstung | Non PFAS - Wasserabweisend & schmutzabweisend | | |
| Webart | Jacquard | | ISO 7211-1 |
| Gewicht | 545 | g/m ² | ISO 3801 |
| Breite | 140 | cm | EN 1773 |
| Rollenlänge | 30 | ml | |

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DES STOFFS

| | | | | |
|----------------------------|----------|----------|-----------|-------------|
| Reissfestigkeit | 197 | 138 | daN/5cm | ISO 13934-1 |
| Reissdehnung | 23.3 | 28 | % | ISO 13934-1 |
| Pilling | 4.5 | | Class / 5 | ISO 12945-2 |
| Spray-Test | 5 | | Class / 5 | ISO 4920 |
| Naht-Zugfestigkeit (180 N) | < 0 | < 0.5 | mm | ISO 13936-2 |
| Nahtfestigkeit | 430 | 438 | N | ISO 13935-2 |
| Waschbarkeit 30°C | +/- 1.7% | +/- 0.5% | % | ISO 5077 |

FARBBESTÄNDIGKEIT

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|--|-----------|-------------|
| Wetterbeständigkeit 1000h | 4-5 | | Class / 5 | ISO 105 B04 |
| UV-Beständigkeit - indoor | 8 | | Class / 8 | ISO 105 B02 |
| Reibechtheit (trocken) | 5 | | Class / 5 | ISO 105X12 |
| Reibechtheit (nass) | 5 | | Class / 5 | ISO 105X12 |
| Farbbeständigkeit beim Waschen 30°C | 5 | | Class / 5 | ISO 105 C06 |

BRANDKLASSE

| | |
|---|-----------|
| California Technical Bulletin 117-203 Abschnitt 1 | Bestanden |
| NFPA 260 Klasse I | Bestanden |
| NF EN 1021-1 | Bestanden |
| BS 5852 Part 1 Source 0 | Bestanden |

VERWENDUNGSZWECKE

| | | |
|------------------------|-------------------|-------|
| Garantie | 5 | years |
| Empfohlene Anwendungen | Sitzmöbel, Kissen | |

PFLEGE



Die Angaben für dieses Produkt können um ± 5% abweichen

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
 10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
 Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

