

# YAMA

## Karta techniczna

CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	100% Sunbrella Akryl			
Wykonczenie	Non PFAS - Wodoodporne i plamoodporne			
Splot	Zakard			ISO 7211-1
Gramatura	545		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Szerokosc rolki	140		cm	EN 1773
Długosc rolki	30		ml	

### ODPORNOŚC TKANINY

Wytrzymałosc na rozciąganie	197	138	daN/5cm	ISO 13934-1
Wytrzymałosc na zerwanie	23.3	28	%	ISO 13934-1
Pilling	4.5		Class / 5	ISO 12945-2
Test natrysku	5		Class / 5	ISO 4920
Odpornosc na przesuniecie szwów (180 N)	< 0	< 0.5	mm	ISO 13936-2
Wytrzymałosc szwów	430	438	N	ISO 13935-2
Stabilnosc podczas prania w 30 C	+/- 1.7%	+/- 0.5%	%	ISO 5077

### ODPORNOŚC KOLORÓW

Odpornosc kolorów na UV - na zewnatrz - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Odpornosc kolorów na UV - wewnatrz	8		Class / 8	ISO 105 B02
Odpornosc kolorów na tarcie na sucho	5		Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na tarcie na mokro	5		Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na pranie w temperaturze 30°C	5		Class / 5	ISO 105 C06

### OGNIOODPORNOŚC

California Technical Bulletin 117-203 sekja 1	Zaliczony
NFPA 260 klasa I	Zaliczony
NF EN 1021-1	Zaliczony
BS 5852 Part 1 Source 0	Zaliczony

### UZYTKOWANIE

Gwarancja	5	Lat
Zalecane uzytkowanie	Siedzenia, Poduszki	

### CARE



This product's values may vary with a tolerance of ± 5%

**Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com/en/UK](http://www.dickson-constant.com/en/UK)

